

**NATRYSKOWA PIANKA TERMOIZOLACYJNA**

Podstawa	Poliuretan
Konsystencja	Stabilna pianka tiksotropowa
System utwardzania	Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Czas tworzenia naskórka:	Ok. 15 minut (EN 17333-3)
Pełne utwardzenie	24 h
Gęstość	Ok. 25 kg/m ³ (EN 17333-1)
Przewodność cieplna	λ - 0,036 W/m*K (EN 17333-5)
Wydajność:	do 1 m ² z puszkki 700 ml (warstwa 2 cm)
Stopień rozprężania w czasie utwardzania	Ok. 83%
Przepuszczalność wody	0,08 mg/m ²
Przepuszczalność pary wodnej (μ)	19
Zawartość komórek zamkniętych	CCC1
Temperatura aplikacji	Od +10°C do +30°C
Odporność termiczna	Od - 40°C do + 90°C (pianka utwardzona)

W wysokich temperaturach czas nas utwardzania w przekroju skraca się, w niskich temperaturach wydłuża

Charakterystyka:

Gotowa do użycia termoizolacja w sprayu aplikowana standardowym pistoletem do piany. Idealne rozwiązanie do natychmiastowej poprawy izolacyjności termicznej i akustycznej, ograniczenia utraty energii oraz eliminacji mostków termicznych we wszelkich konstrukcjach i podłogach budowlanych i przemysłowych. Zapobiega kondensacji pary wodnej. Ma znakomitą przyczepność do betonu, betonu komórkowego, tynku, kamienia, drewna i płyt drewnopochodnych, płyt G-K i włókno-cementowych, pianek izolacyjnych poliuretanowych i fenolowych, podłoży bitumicznych z posypką, metali, PVC, EPS i wielu innych tworzyw sztucznych (z wyjątkiem silikonu, PE, PP i PTFE). Aplikator pistoletowy zapewnia wysoką wydajność i precyzję nakładania, a obrotowa dysza umożliwi aplikację strumienia zarówno w pionie jak i w poziomie. Nie zawiera izocyjanianów (formuła Low MDI), rozpuszczalników ani gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Odporna na działanie

wilgoci, wielu chemikaliów, grzybów i pleśni itp. Dopuszczona do stosowania na rynkach EU, spełnia wymagania normy EN 14315-1.

Zastosowanie:

- Izolacja termiczna i akustyczna wszelkich podłoży budowlanych, szczególnie w trudnodostępnych miejscach, gdzie użycie tradycyjnych materiałów izolacyjnych jest niemożliwe
- Doszczelnianie stolarki budowlanej, nadproży, ścian, sufitów i innych elementów konstrukcyjnych w celu zmniejszenia ryzyka powstawania mostków termicznych.
- Izolacja i wygłuszenie małych trudno dostępnych przestrzeni na poddaszach i w piwnicach, rur, kanałów, przepustów, zbiorników, garaży, nadbudów samochodowych, przyczep kempingowych, łodzi itp.

Opakowanie:

Puszki aerozolowe: 700 ml (157886)

OPIS TECHNICZNY

PIA/SP/157886/2022

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposób użycia:

- Podczas pracy zawsze używać okularów i rękawic ochronnych.
- Oczyszczyć, odkurzyć i odtłuścić podłoże.
- Zapewnić wystarczającą wentylację. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła itp.
- Lekkie zwilżenie powierzchni poprawia przyczepność i przyspiesza utwardzenie pianki.
- Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C. Temperatura puszk > +5°C.
- Energicznie wstrząsać puszką przynajmniej 20 razy.
- Założyć dyszę natryskową na lufę pistoletu i mocno docisnąć, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
- Zamocować puszkę w gnieździe pistoletu do piany i ustawić dyszę do pracy w pionie lub poziomie.
- Aplikować piankę w odległości 30-40 cm od powierzchni. Odległość od podłoża decyduje o szerokości strumienia roboczego. Piana warstwie rozpręża się, podwajając początkową objętość.
- Nie nakładać warstwy grubszej niż 2,5 cm. Jeśli potrzebnych jest kilka warstw, odczekać ok. 30 minut przed nałożeniem kolejnej warstwy i zwilżeniem jej wodą (nie więcej niż 3 warstwy o grubości ok. 1 cm).
- W czasie długotrwałej pracy regularnie wstrząsać puszką i dbać o czystość dyszy natryskowej.

- Powierzchnia pianki osiąga pyłosuchość po ok. 15 minutach, a pełne utwardzenie po 24 godzinach 1
- Świeże zabrudzenia usuwać przy pomocy Płynu czyszczącego do pianki Soudal lub ściereczek Swipex. Utwardzona pianka można być usunięta jedynie mechanicznie lub za pomocą preparatu PU-Remover.
- Po zakończeniu pracy zabezpieczyć warstwę izolacji przed działaniem promieniowania UV pokrywając ją farbą, zaprawą lub panelami dekoracyjnymi.

Zalecenia:

- Pozostawienie niezabezpieczonej utwardzonej pianki spowoduje utratę jej właściwości izolacyjnych.
- Pistolet z prawidłowo zamocowaną puszką i zakręconą śrubą dozującą może być przechowywany nawet przez kilka tygodni bez ryzyka zablokowania zaworu. Ale przed każdą dłuższą przerwą w pracy zalecamy demontaż zestawu i dokładne czyszczenie pistoletu aplikacyjnego oraz gwintu i zaworu puszk.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu pianki przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy,
- nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- w przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku,
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.